



## Guia de Aplicação Rápida **ELASTRON**

Os seguintes procedimentos deverão ser observados para a aplicação do **Sistema Elastron**. Salientamos que a espessura do revestimento é definida pelo especificador, pelo próprio cliente ou pelo fabricante.

### **A - Aplicação do primer** - (Agente de adesão):

- com rolo de pele de carneiro, trincha ou spray
- consumo variável, dependendo do substrato (de 0,10 a 0,20 Kg/m<sup>2</sup>)
- após aplicação, o primer tem uma vida útil de 4 horas

*NOTA: o Elastron misturado com 50% de solvente funciona como primer e, deste modo, não se utiliza o Agente de adesão.*

### **B - Aplicação do Elastron:**

- abertura do balde, do galão ou da lata de ¼ de galão - **Componente A**
- agitar o conteúdo com uma haste ou agitador mecânico ou manual
- quando se utilizar a aguarrás mineral (Elastron solvente) para facilitar a aplicação do Elastron, agite novamente esta mistura até que a aguarrás mineral se incorpore totalmente ao conteúdo do **Componente A**

*Obs 1: se os aplicadores não tiverem prática na aplicação deste produto, recomendamos que seja dividido o Componente A em duas partes iguais*

- adicionar todo o **Componente B** (frasco de 2,0 Kg, frasco de 0,4 Kg ou frasco de 0,1 Kg) dentro do recipiente correspondente do **Componente A**

*Obs 2: lembrar que, se você optou em dividir o Componente A em duas partes, divida também o Componente B em duas partes, na mesma proporção*

- misturar os dois componentes por cinco minutos se for manual, ou três minutos se for mecânico; estes tempos têm que ser obedecidos com muito rigor (são tempos contados no relógio)
- iniciar a aplicação com rolo de lã de carneiro, trincha ou spray
- a aplicação é semelhante a uma pintura
- a trabalhabilidade ideal de aplicação é de 30 a 40 minutos
- após realizada a mistura, aplique o produto diretamente até terminar todo o conteúdo do recipiente
- secagem ao toque de duas a quatro horas
- secagem completa 24 horas
- tempo de aplicação entre uma demão e outra é de aproximadamente 2 horas ou quando estiver

seco ao toque

- a aplicação entre uma demão e outra não deve ultrapassar 8 horas

*Obs 3: o Elastron aceita pintura de tinta acrílica base água*

*Obs 4: o Elastron pode ser diluído em até 50% com Elastron solvente (aguarrás mineral da Petrobrás) quanto mais diluído, mais fácil a aplicação apenas serão necessárias mais demãos para atingir a espessura desejada.*

**JR Comercial**

Depto. Técnico

[imprimir](#) 

[fechar](#) 